

NVK KRAFT

Описание

NVK KRAFT – краска на водной основе для печати флексографским способом.

Краски артикула NVK KRAFT подразделяются на различные серии в зависимости от степени пигментации и дополнительных технологических характеристик.

Применение и запечатываемые материалы

Печать по впитывающим видам белого и бурого картона, бумаги, в том числе мешочной.

Характеристики краски

- отличные печатно-технологические свойства;
- стойкость к сухому истиранию;
- укрывистость при печати по бурой бумаге и картону;
- вязкость при поставке не менее 25 сек (согласно ГОСТ 8420: по вискозиметру ВЗ-246 при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ с диаметром отверстия сопла 4 мм), при необходимости вязкость краски может корректироваться.

Разбавление краски

- рекомендуемая рабочая вязкость краски 18-22 сек. Разбавлять краску необходимо водой. В качестве ускорителя высыхания пленки краски можно использовать смесь вода/изопропанол в соотношении 95/5.

Рекомендации при работе

- провести акклиматизацию краски в печатном цехе;
- тщательно перемешать краску;
- разбавить краску до вязкости 22-25 сек;
- залить небольшое количество краски в красочный бачок и запустить процесс циркуляции краски на 5-10 мин, при необходимости скорректировать вязкость краски добавлением небольшого количества растворителя до рабочей вязкости;
- начать процесс печати;
- необходимо контролировать вязкость краски каждые 20-25 мин, и, в зависимости от показателя вязкости во время работы добавлять либо разбавленную краску с вязкостью немного выше рабочей, либо разбавитель;
- не допускать добавление краски или растворителя большими порциями, в противном случае это может привести к возникновению красочного шока и разнооттеночности при печати;
- по окончании работы остатки краски необходимо слить в отдельную емкость и плотно закрыть крышкой;

- печатное оборудование необходимо промыть разбавителем, применяемым для разбавления краски или специальной смывкой;
- красочная пленка приобретает оптимальные стойкостные характеристики через 24 часа после печати.

Безопасность и хранение

По степени воздействия на организм человека краски относятся к умеренно опасным веществам, к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

Срок хранения для красок, хранящихся в оригинальной таре поставщика, составляет 12 месяцев. Краски следует хранить в сухом прохладном месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5-30°C.

Упаковка

Краска поставляется в пластиковых ведрах по 20 кг или бочках по 180 кг.

Техническая поддержка

Компания «Респекта» оказывает техническую поддержку заказчикам, а также разрабатывает краски по различным требованиям и технологиям клиентов.

Изложенная информация описывает возможности работы с нашими материалами, но мы советуем проводить испытания материалов на Вашем оборудовании, перед использованием. Результаты печати и ламинации зависят от используемых материалов. Ответственность нашей компании является ограниченной из-за отсутствия возможности осуществлять контроль во время процесса печати, применяемого оборудования и правильного использования наших продуктов. Для всех других видов работ, которые выходят за рамки обычных, мы рекомендуем обратиться за консультацией в наш технический отдел, который предоставит необходимые объяснения.