

POS SHINE МЕДИУМ

Описание

POS SHINE МЕДИУМ — спирторастворяемый лак на нитроцеллюлозно-полиуретановой основе для печати флексографским и глубоким способами.

Лаки артикула POS SHINE подразделяются на различные серии в зависимости от дополнительных технологических характеристик.

Применение и запечатываемые материалы

Применяется как покровный лак для поверхностной печати по предварительно коронированным PET, LDPE, HDPE; различным видам коронированного полипропилена: OPP, BOPP, CPP; предварительно праймированному металлизированному PP; предварительно праймированной алюминиевой фольге с целью придания глянцевого эффекта элементам дизайна упаковки.

Характеристики краски

- высокий уровень адгезии;
- отличные печатно-технологические свойства;
- высокая степень прозрачности;
- высокий уровень глянца.

Разбавление медиума

- для флексографской печати рекомендуемая рабочая вязкость краски 18-22 сек. Разбавлять медиум можно смесью растворителей этанол (н-пропанол)/этилацетат (н-пропилацетат, изопропилацетат) в соотношении 95/5-80/20. В качестве замедлителя высыхания пленки медиума можно использовать этоксипропанол или метоксипропанол (510%), в качестве ускорителя — этилацетат.
- для глубокой печати рекомендуемая рабочая вязкость медиума 14-20 сек. Разбавлять медиум можно этилацетатом либо смесью этанол (н-пропанол)/этилацетат в соотношении 50/50.

Безопасность и хранение

Краска относится к легко воспламеняющимся жидкостям.

Срок хранения для красок, хранящихся в оригинальной таре поставщика, составляет 12 месяцев. Краски следует хранить в сухом прохладном месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5-30°C.

Упаковка

Краска поставляется в металлических ведрах по 20 кг или бочках по 175 кг.

Техническая поддержка

Компания «Респекта» оказывает техническую поддержку заказчикам, а также разрабатывает краски по различным требованиям и технологиям клиентов.

Изложенная информация описывает возможности работы с нашими материалами, но мы советуем проводить испытания материалов на Вашем оборудовании, перед использованием. Результаты печати и ламинации зависят от используемых материалов. Ответственность нашей компании является ограниченной из-за отсутствия возможности осуществлять контроль во время процесса печати, применяемого оборудования и правильного использования наших продуктов. Для всех других видов работ, которые выходят за рамки обычных, мы рекомендуем обратиться за консультацией в наш технический отдел, который предоставит необходимые объяснения.